Requested Patent:

JP5220726A

Title:

MANUFACTURE OF CERAMIC MULTI-LAYER WIRING BOARD;

Abstracted Patent:

JP5220726;

Publication Date:

1993-08-31;

Inventor(s):

TSUCHIDA SEIICHI; others: 04;

Applicant(s):

HITACHI LTD;

Application Number:

JP19920022331 19920207:

Priority Number(s):

IPC Classification:

B28B17/00; B28B1/30; H05K3/46;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To fix a jig for a green sheet and regenerate the jig by bonding the green sheet to a sheet fixing jig of picture frame shape by means of a bonding agent of water-in-oil glue dispersion type and manufacturing a ceramic multi- layer wiring base.

CONSTITUTION: When a ceramic multi-layer wiring base is manufactured, a green sheet is manufactured by the doctor blade method in which slurry is composed of powder of mullite, silica and spinel is mixed with an acryl binder, a defoamer, a dispersant and water, and bonded with a sheet fixing jig of picture frame shape by using a bonding agent of eater-in-oil glue dispersion type. A through-hole is formed said green sheet for the purpose of interlaminar electrical connection by means of an NC punch, and paste of a conductive body is filled in said through-hole by the screen printing method. Then, a ceramic wiring base is manufactured by laminating. Thus the ceramic multi-layer base without air contamination or pollution can be put to practical use by using the green sheet insoluble in a solvent.

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平5-220726

(43)公開日 平成5年(1993)8月31日

| (51) Int.Cl. <sup>5</sup> |       | 識別記号  | 庁内整理番号  | FΙ | 技術表示箇所             |
|---------------------------|-------|-------|---------|----|--------------------|
| B 2 8 B                   | 17/00 | Z     | 9152-4G |    | 400 11400 14 TENTY |
|                           | 1/30  | 1 0 1 | 9152-4G |    |                    |
| H05K                      | 3/46  | H     | 6921-4E |    |                    |

### 審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

|          |                | 一番全頭水 木頭沢 請求項の数2(全 4 頁)                                   |  |  |
|----------|----------------|---|--|--|
| (21)出願番号 | 特願平4-22331     | (71)出願人 000005108   |  |  |
| (22)出顧日  | 平成4年(1992)2月7日 | 株式会社日立製作所<br>東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地<br>(72)発明者 梯田 誠一          |  |  |
|          |                | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式 会社日立製作所生産技術研究所内                      |  |  |
|          |                | (72)発明者 黒木 喬<br>神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式<br>会社日立製作所生産技術研究所内   |  |  |
|          |                | (72) 発明者 石原 昌作<br>神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式<br>会社日立製作所生産技術研究所内 |  |  |
|          |                | (74)代理人 弁理士 小川 勝男   |  |  |
|          |                | 最終頁に続く  |  |  |

# (54) 【発明の名称】 セラミック多層配線基板製作方法


#### (57)【要約】

【目的】セラミック多層配線基板製作に必要なグリーンシートは、従来の塩素系溶剤が使用できなくなり、水性スラリーから製作することになり、その実用化と量産化を行う。

【構成】水系のスラリーから製作したグリーンシートを、変質、変形させずに各工程で使用する治具に糊付けする糊(接着剤)と工程終了後の治具の再生方法および非溶剤のグリーンシートに適合する導体ペーストを用いて従来法のグリーンシートで製作したセラミック多層配線基板と同品質、量産性の基板を製作する。

【効果】非溶剤のグリーンシートを用いたセラミック多 層配線基板の実用化

# 図3



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】グリーンシートをアルコール系有機溶剤 に、水溶性樹脂を乳化した糊剤を塗布した治具に枠張り する工程と、水および水に界面活性剤を添加した洗浄液 を用いて治具を再生する 1:程を有することを特徴とする セラミック多層配線基板製作方法。

【請求項2】請求項1に記載した糊剤として、アクリル 系樹脂をアルコール系溶剤およびキシレンに溶解して用 いることを特徴とするセラミック多層配線基板製作方 法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はセラミック多層配線基板 の製作に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のセラミック多層配線基板は、トリ クロルエチレンやメチルエチルケトン等の有機溶剤にプ チラールやアクリル系樹脂を溶解してこれにセラミック 粉末を混合分散しスリップ状にし、ドクタブレード法と 呼ばれるナイフエッジからスリップをキァリアフィルム 20 上に流出させ乾燥してシート状にする。この焼結してい ない生のシートはグリーンシートと呼ばれ、このシート に、約0.5㎜の格子間隔に直径0.15㎜のスルホー ルを形成した後、導体ペーストを用いて配線導体を形成 し、必要枚数積層圧着し、焼結して製作する。この方法 では塩素系溶剤や可燃性溶剤を用いるが、最近これらの 溶剤が大気汚染や公害問題で使用が規制されることにな った。この問題を解決する方法として特開公平2-30 7861に記載されているように水性ポリウレタン、水 溶性アクリル樹脂あるいは、ポリビニールアルコールな 30 ど水溶性、水分散有機パインダ、さらに、疎水変性され た有機バインダと少量の有機溶剤や分散剤を用いた水性 スラリを製作しグリーンシートを製造している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 有機溶剤から水に代えることによって、大気汚染や公害 に対応してグリーンシートを製造することはできるが、 水溶媒を用いたグリーンシートを多層配線基板に用いる ことに対して、何も考慮されていない。例えば、積層圧 着での密着性、導体ペースト印刷でのペースト中の溶剤 40 の浸透による変形、グリーンシートの取扱い性など、多 層配線基板を製作の課題について考慮されておらず、単 なるセラミックスの板を製作するためのグリーンシート であり、これらの方法では、多層配線基板は製作できな い。本発明は、量産を考慮して、グリーンシートの治具 への固定方法、および治具の再生方法、さらに変形を考 慮した導体ペーストを用いた多層配線基板製作方法を提 供することにある。

[0004]

には、グリーンシートを治具に貼付ける糊と、グリーン シートが変形しない導体ペーストの検討が必要である。 糊は、グリーンシートのパインダが水溶性あるいは水に 対して反応しやすいこと、あるいは工程が完了した治具 からグリーンシートを除去する治具の再生を考慮して選 定する必要がある。市販されている糊は、合成ゴム、合 成樹脂をトルエン・キシレン等に溶解した物と、デンプ ンやフェノールと酢酸ピニール樹脂を水に乳化させたも のが主でグリーンシートと反応してしわが発生したり、 そこで、グリーンシートと溶剤との反応を調べ、グリー ンシートに適合する溶剤を選定し、さらに選定した溶剤

10 グリーンシートが溶解したりして治具に固定できない。 に適合するパインダを選定し、多層配線基板製作での寸 法変化、治具の再生などを考慮し糊の検討を行った。そ の結果アルコール系溶剤とアクリル系樹脂およびフタル 酸系と亜麻仁油系溶剤とアクリル系樹脂が適しているこ とがわかった。しかし後者は、100℃以上の温度で乾 燥しなければ糊が固化しない。そのため、グリーンシー トの変質・治具の変形が起こり適当でない。

【0005】次に導体ペーストは、グリーンシートが溶 剤の抜けた多孔質の物質でありこのシート中にペースト の溶剤が浸透してもグリーンシートが変形したり、溶解 したりしない材料で製作が必要である。そのために、前 述したグリーンシートと溶剤およびパインダ選定結果か らアルコール系とフタル酸系の溶剤とその溶剤に適合す るパインダでビヒクルを製作しW粉末焼結助剤を混合し ペースト化して適性を検討した。その結果、アルコール 系溶剤よりフタル酸系溶剤の方がグリーンシートとの反 広が小さいことがわかった。

[0006]

【作用】治具にグリーンシートが固定されているため、 自動機の導入が簡単にできるので量産に対応できる。ま た治具に固定する糊は、元来水溶性であり、積層圧着で 必要部分を型抜きしてグリーンシートの残った使用済の 治具の再生は、水に浸漬あるいはスプレー洗浄で簡単に 再生できる。導体ペーストは、グリーンシートとの反応 が小さいので、印刷時および印刷後の経時的寸法の伸び や収縮が±15μm/100mと小さく、積層圧着時に問 題となる各層間での位置ずれが小さいので、配線のショ ート、オーブンが起こらず製品の歩留りが良い。

[0007]

【実施例】以下、本発明の実施例を詳細に説明する。 【0008】実施例1

セラミック多層配線基板は、ムライト、シリカ、スピネ ルの粉末をアクリル系パインダ、消泡剤、分散剤と水と 混合し、スラリーを製作したのち、ドクタブレード法に より厚さ0.15~0.25㎜のグリーンシートを製作 し、基板の大きさに必要な大きさに切断した。このグリ - ンシートをさらに必要に応じて、熱プレスで平坦化を 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため *50* 行った後、図2に示すようにグリーンシート(1)を額

縁状のシート固定治具(2)に図1に示す接着剤選定結 果から油中水性糊分散タイプの接着剤を用いて糊付けし た。このタイプの糊以外は不適である。例えば、水性糊 では、グリーンシートが溶解し、破断して治具に固定で きない。油性糊の場合、水では治具の再生ができない。 また、ワックスでは、ワックスの加熱溶解が必要で、そ のためグリーンシートが熱で変質し、後工程の熱圧着時 で圧着不良を起こしやすく、治具再生でも有機溶剤を用 いなければワックスの除去が困難である。このように水 溶性のアクリル系樹脂を、アルコール系溶剤あるいはキ 10 のカップリング剤を使用した。このようにして、配線導 シレンに溶解した溶液を糊剤として治具に糊付けした 後、図3に示すセラミック多層配線基板製作工程に従っ て基板の製作を行った。まず、NCパンチ等で層間の電 気的接続のために穴径 $0.1\sim0.2$ mmのスルホールを 形成し、このスルホールに下記に示す原料配合の導体ペ -ストをスクリーン印刷法で充填した。

[0009]

W粉末……80~94wt%

} A

ビヒクル 6~20wt%

Aに対し下記の物質を配合

界面活性剤………0. 2~1. 0wt%

ゲル化剤 ………1.0~2.0wt%

焼結助剤 ………2.0~3.0wt%

このペーストに用いたビヒクルは、フタル酸系溶剤 {フ タル酸ジプチル、フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) 等〕にアクリル系樹脂(アクリル酸メチル、アクリル酸 プチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸プチルのポ リマーおよびホモポリマー、あるいは、他の樹脂)と共 重合したもの、さらに、酸と共重合させ水溶性にしたも 30 の、さらに、ポリピニールプチラール樹脂を7~20w t%溶解したものを使用した。次に、ペースト原料の配 合割合は、印刷性と要求される特性から決まるが、W粉 末とビヒクルは、この範囲より外れると印刷不良が発生 する。次に、界面活性剤は、脂肪酸アミン系とカップリ ング剤を使用した。その配合割合は、範囲より少ないと ペーストの流動性、粘着性の改善に効果がなく、多い と、印刷時ペーストが飛散しやすい。ゲル化剤は、少な いと効果がなく、範囲を超えるとペーストに粘着力がな くなる。焼結助剤の配合割合も導体ペーストの目的によ 40 って異なるが、少ないと助剤の効果がなくムライト系の セラミック基板では、導体近傍のセラミック中にクリス

トパライトの結晶が折出しその部分の導体が熱膨張差で 破壊され、脱落する。そして、次にそれぞれのグリーン シートの表裏面に内層配線およびグランド層の配線印刷 を行った。その印刷に用いた導体ペーストは、前述した スルホール充填用ペーストのAおよびAに界面活性剤を 0. 1~0. 8wt%あるいは、Aに焼結助剤0. 5~ 5 w t % と界面活性剤を0. 2~0. 8 w t %添加した ペーストを用いた。これらのペーストに添加した界面活 性剤は、脂肪酸にアミンを付与したものとチタネート系 体を形成した後、これらのシートを必要な層数を位置合 わせ装置を用いて積層したのちホットプレス装置で熱圧 着後、還元雰囲気中で焼結(1600~1650℃)す る。このあと必要に応じて表面研磨、めっきを行い基板 を完成する。ここで、積層工程では、グリーンシートの 必要な部分をプレス機を用いて打抜き、この時点で、グ リーンシートを糊付けした図2の(2)治具(シートを 糊付けした枠) は不要となり、グリーンシートと糊を除 去して使用する治具再生工程に集められ再生して使用さ 20 れる。治具の再生は、水槽に浸漬しておくか、さらにス プレ水洗などの装置あるいは、ブラシを用いた洗浄機を 用いて再生する。これらの装置に濾過装置や水溶性樹脂 の回収、排水処理も設けた。このようにして非有機溶剤 のグリーンシートを用いたセラミック多層配線基板は、 従来の有機溶剤を用いたグリーンシートで作製した基板 と同等の品質、量産性にすることができた。

[0010]

【発明の効果】本発明によれば、大気汚染、公害の問題 のない非溶剤のグリーンシートを用いたセラミック多層 配線基板を実用化でき、従来使用してきた装置で量産が 可能となった。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を説明するための、グリーンシートを治 具に糊付けするための接着剤の評価結果を示す図であ

【図2】グリーンシートを額縁状の枠(治具)に糊付け で固定することを説明するための側面断面図である。

【図3】本発明のセラミック多層配線基板製作を説明す る工程図である。

#### 【符号の説明】

1:グリーンシート 2:治具

【図2】 **2**2


[図1]

図 1

【図3】

図3

| 接着削       | 評価   |      |  |
|-----------|------|------|--|
| 157 78 77 | 治具貼付 | 治具再生 |  |
| 水性糊       | X    | 0    |  |
| 油性糊       | 0    | Х    |  |
| ワックス      | X    | 0    |  |
| 油中水性糊分散   | 0    | 0    |  |



フロントページの続き

(72)発明者 髙根 悦子

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式 会社日立製作所生産技術研究所內 (72)発明者 阿美 徳宏

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式 会社日立製作所生産技術研究所內